



rein mineralogisch

Kohlensaurer Magnesiumkalk 80

0 – 1 mm

Chemische Kennwerte				DMG²⁾
Calciumcarbonat	CaCO ₃	45	Mass.-%	
Magnesiumcarbonat	MgCO ₃	36	Mass.-%	mind. 15 %
Gesamtcarbonat	CaCO ₃ / MgCO ₃	81	Mass.-%	mind. 75 %
Calciumoxid	CaO	25	Mass.-%	
Magnesiumoxid	MgO	17	Mass.-%	
Neutralisationswert	NW ¹⁾	47		mind. 44
Reaktivität	(Sauerbeck/Rietz)	13	%	mind. 10 %

Physikalische Kennwerte

Körnung:

Siebdurchgang	3,15 mm	100	Mass.-%	mind. 97 %
Siebdurchgang	1,0 mm	93	Mass.-%	mind. 70 %
Siebdurchgang	0,09 mm	40	Mass.-%	

Feuchtegehalte 2-5 Mass.-%

Schüttgewicht 1,2 -1,3 t/m³

¹⁾ Summe basisch wirksamer Stoffe bewertet in CaO. Die MgO - Anteile werden aufgrund der höheren basischen Wirksamkeit mit dem Faktor 1,4 multipliziert

²⁾ Mindestanforderungen laut Düngemittelgesetz (DMG)

Alle Daten des Produktdatenblattes sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz.

TKDZ GmbH, Josef-Schnuch-Straße 26, D-54441 Wellen
Telefon (0 6584) 79 0 - Telefax (0 6584) 79 29
Internet: <http://www.tkdz-wellen.de/>

Stand: 26.04.2021