



rein mineralogisch

Kohlensaurer Magnesiumkalk 75 0 – 2 mm (Spezial)

Chemische Kennwerte				DMG²⁾
Calciumcarbonat	CaCO ₃	42	Mass.-%	
Magnesiumcarbonat	MgCO ₃	34	Mass.-%	mind. 15 %
Gesamtcarbonat	CaCO ₃ / MgCO ₃	76	Mass.-%	mind. 75 %
Calciumoxid	CaO	24	Mass.-%	
Magnesiumoxid	MgO	16	Mass.-%	
Neutralisationswert	NW ¹⁾	47		mind. 44
Reaktivität	(Sauerbeck/Rietz)	14	%	mind. 10 %

Physikalische Kennwerte

Körnung:

Siebdurchgang	3,15 mm	99	Mass.-%	mind. 97 %
Siebdurchgang	1,0 mm	75	Mass.-%	mind. 70 %
Siebdurchgang	0,09 mm	25	Mass.-%	

Feuchtegehalte 2-5 Mass.-%

Schüttgewicht 1,2 - 1,4 t/m³

¹⁾ Summe basisch wirksamer Stoffe bewertet in CaO. Die MgO - Anteile werden aufgrund der höheren basischen Wirksamkeit mit dem Faktor 1,4 multipliziert

²⁾ Mindestanforderungen laut Düngemittelgesetz (DMG)

Alle Daten des Produktdatenblattes sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz.